

Laboratorio Prove Sperimentali – UOS Napoli/Portici

CERTIFICATO DI PROVA

LUOGO e DATA di EMISSIONE: Portici (NA) 08/02/2015

COMMITTENTE: CIMAR PRODUZIONE S.R.L.

DATA INIZIO della PROVA: 28/01/2015

LUOGO della PROVA: Laboratorio Prove Sperimentali – UOS Napoli/Portici – P.le Enrico Fermi 1,
80055 Portici (NA)

NOME COMMERCIALE del PRODOTTO: EXTRALARGE

PROVENIENZA del CAMPIONE: CIMAR PRODUZIONE S.R.L.

DATA di PREPARAZIONE del CAMPIONE: 19/01/2015

LOTTO: 15.01.15 1imp

DATA di INVIO del CAMPIONE: 26/01/2015

DATA di RICEVIMENTO del CAMPIONE: 27/01/2015

DESCRIZIONE del CAMPIONE

Il campione sottoposto a prova è costituito da film di Guaina liquida impermeabilizzante all'acqua composta da bitume emulsionabile e resine elastomeriche.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni dei seguenti documenti:

Norma UNI EN 1928:2002: Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico e di gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della tenuta all'acqua.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Ing. Andrea Sorrentino, PhD




MODALITA' DELLA PROVA:

Dai provini forniti dall'azienda sono stati ricavati n. 5 campioni di forma circolare con un diametro di 200 mm. I campioni così ottenuti sono stati condizionati per 6 ore a $23\pm5^{\circ}\text{C}$ prima della prova.

La prova è stata condotta secondo il Metodo A riportato nella norma. In particolare, si è fatto uso di un recipiente in vetro di forma circolare, flangiato, con un'apertura di 150 mm di diametro e collegato ad un serbatoio di acqua tramite un tubo flessibile.

I campioni sono stati inseriti nel dispositivo di prova, con una faccia direttamente a contatto con l'acqua e con l'altra coperta da un foglio di carta da filtro e da uno strato uniforme di indicatore di umidità. Come indicatore per l'umidità si è utilizzato una miscela composta da zucchero bianco fine e blu di metilene, preventivamente vagliata ed essiccata in stufa da vuoto per 48 ore.

I campioni sono stati sottoposti da una pressione costante di acqua pari a 60 kPa, alla temperatura di $23\pm5^{\circ}\text{C}$ e per un periodo continuativo di 24 ore. A fine prova, sono stati controllati attentamente eventuali scolorimenti della miscela posta sul filtro di carta superiore. La prova era ritenuta fallita se il provino presentava tracce di penetrazione di acqua attraverso il filtro di carta.

RISULTATI DELLA PROVA:

Tutti i provini analizzati hanno superato la prova.

CLAUSOLE:

Il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Ing. Andrea Sorrentino, PhD



Tunis, le 05 septembre 2014

CIMAR PRODUZIONE**N.Ref : MMF/KCH****84131 Loc. Fuorni Salerno
ITALY****Affaire : 37/2014**

Objet : Enquête technique sur la membrane bitumineuse liquide
« EXTRALARGE »

Messieurs,

Dans le cadre de la mission qui nous est confiée, nous avons l'honneur de vous transmettre ci-joint l'avis technique relatif à la membrane bitumineuse liquide à base d'émulsion élastomère.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile de nous demander, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos meilleures salutations.



A.C.T. Internationale apave
Mohamed Felah MEJRI
Chef de Département
Contrôle Technique de Construction

AVIS TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT : EXTRALARGE

FABRICANT : CIMAR Italy

DESTINATION : Membrane bitumineuse liquide à base d'émulsion élastomère utilisé pour imperméabilisation des surfaces en ciment

DEMANDEUR : CIMAR PRODUZIONE srl
(Son représentant à Sousse)



I- OBJET DE L'AVIS TECHNIQUE

La société des travaux « CIMAR PRODUZIONE » a confié à l'ACT Internationale apave le soin d'émettre un avis technique sur l'utilisation de la membrane bitumineuse liquide à base d'émulsion élastomère « EXTRALARGE ».

II- CAHIERS DES CHARGES

La mise en œuvre des produits indiqué en (I) a fait l'objet d'un cahier des clauses techniques et de mise en œuvre établi par la société CIMAR PRODUZIONE.

III- FABRICATIONS DES PRODUITS

La fabrication de la membrane bitumineuse liquide (EXTRALARGE) a eu lieu en Italy.

IV- Résultats des essais

- Masse volumique.
- Teneur en matières solides.
- Viscosité.
- Séchage en surface.
- Propriété en traction.

L'ensemble des résultats est satisfaisant

V- AVIS TECHNIQUE

Compte tenu de ce qui précède et notamment :


- L'examen du cahier des clauses techniques et de mise en œuvre.
- L'avis technique relatif aux procédés du centre de la céramique et de la construction, rapport d'essais n°14117 en date du 15 août 2014.
- Fiche technique de la membrane bitumineuse liquide (EXTRALARGE).

L'Agence de Contrôle Technique Internationale apave émet un avis favorable pour de la membrane bitumineuse liquide à base d'émulsion élastomère « EXTRALARGE » utilisé pour l'imperméabilisation des surfaces en ciment.



Toutefois ce produit doivent être mis en oeuvre conformément aux dispositions du cahier des clauses techniques et de mise en œuvre par une entreprise qualifiée.

Cet avis est subordonné à la constance de la qualité des produits qui doivent faire l'objet d'un contrôle par notre bureau.



RAPPORT D'ESSAIS N° 14119

BUT

Les essais rapportés dans le présent document ont pour but de déterminer les caractéristiques d'une membrane bitumineuse liquide conformément à la demande du client.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NT ISO 2811 – 1 PEINTURES ET VERNIS – DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE
Partie 1 : méthode pychnométrique

NT ISO 3251 PEINTURES, VERNIS ET PLASTIQUES –
Détermination de l'extrait sec conventionnel

NT ISO 2884 – 2 PEINTURES ET VERNIS –
Partie 2 : détermination de la viscosité au moyen des viscosimètres rotatifs

ASTM D 1640 STANDARD TEST METHODS FOR DRYING, CURING, OR FILM FORMATION OF ORGANIC COATINGS AT ROOM TEMPERATURE

NT EN 12311 – 1 FEUILLES SOUPLES D'ETANCHEITE - *Partie 1 : feuilles d'étanchéité de toitures bitumineuses – détermination des propriétés en traction*

NT ISO 7254 PEINTURES ET VERNIS – *détermination du rendement d'application normal (à la brosse)*

OBJET SOUMIS A L'ESSAI

Membrane bitumineuse liquide à base d'émulsion élastomère utilisé pour l'impérmeabilisation des surfaces en ciment.

Appellation commerciale : EXTRALARGE

Fabricant : la Société CIMAR Italie

Date de réception : 18 juillet 2014

Identification interne CCC : RPA_14_564_a

Date des essais : du 18 juillet au 14 août 2014

Fait à Ghezala, le 15 août 2014

Le technicien responsable de l'essai

L'ingénieur responsable du laboratoire



Abdessalem NADDARI

Mohamed Hédi BANNANI

RAPPORT D'ESSAIS N° 14119

RÉSULTATS DES ESSAIS

Caractéristique déterminée	Norme de référence	Valeur trouvée	Valeur déclarée par le fabricant	Exigences normes produits
Massé volumique	NT ISO 2811-1	1,1 kg/dm ³	1,1 kg/dm ³	Déclaration de performance avec tolérance de \pm 20% pour toutes les caractéristiques
Teneur en matières solides	NT ISO 3251	60 %	60 \pm 1 %	
Viscosité brookfield	NT ISO 2884-2	Gel thixo	Gel thixotropique	
Séchage en surface	ASTM D 1640	Complet après 24 heures	Complet après 24 heures	
Rendement d'application normal	NT ISO 7254	1 kg/m ²	1 kg/m ²	
Propriétés en traction	NT EN 12311-1	Contrainte à la traction = 1,2 MPa Allongement à la rupture = 900%	Contrainte à la traction non déclarée Allongement à la rupture = 1000%	

* **NT 07.201 : Peinture de finition pour le bâtiment – spécifications des peintures en phase aqueuse (vinyle, acrylique et copolymères ou autres résines)**

** **NT 07.70 Peintures et vernis - évaluation de la dégradation des revêtements – désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspects :**

- Partie 2 : évaluation du degré de cloquage
- Partie 4 : évaluation du degré de craquelage
- Partie 5 : évaluation du degré d'écaillage

Efficacité de l'imperméabilité à l'eau

Principe de la méthode :

L'essai de perméabilité donne une idée sur la résistance du béton à la pénétration de l'eau sur des échantillons à 28 jours après le coulage. Les éprouvettes de béton ont été exposées à une pression d'eau de 3 bars pendant une période de trois jours.

L'essai est considéré comme non satisfaisant si l'eau pénètre par la surface opposée ou par les côtés (charge maximale en pression hydrostatique positive de 3 bars, et charge maximale en pression hydrostatique négative de 0,5 bar).



CONCLUSION GENERALE

Les caractéristiques de la membrane bitumineuse EXTRALARGE sont conformes aux déclarations du fabricant.

Fin du rapport d'essai

